




## Технічна карта

# STP FLOW

### Розпилюючий гібридний герметик

ОПИС	
<p>STP FLOW – це інноваційний продукт на базі преполімеру STP, який застосовується для захисту кузова. Він створює міцний, довго зберігаючий еластичність шар, стійкий до ударів каміння. Має також звукопоглинаючі і демпфуючі властивості. Ця маса призначена для нанесення пневматичними пістолетами, завдяки чому можна отримати специфічну структуру поверхонь. Продукт дозволяє відновити оригінальні фактури, що зустрічаються в автомобілях. Маса базується на новітній технології виробництва гібридних смол, яка поєднує в собі міцність поліуретану з еластичністю, адгезією і стійкістю до атмосферних факторів силіксану. Продукт не містить ізоціанатів, що підвищує комфорт роботи і зменшує ризик контакту з шкідливими для здоров'я компонентами маси. Продукт відрізняється простотою нанесення і гарною стабільністю, а також високою адгезією до різних основ.</p>	
ВЛАСТИВОСТІ	
Механізм затвердіння	Поглинання вологи з повітря
Щільність	1,50 г/см <sup>3</sup>
Твердість по шору А	50
Опір розтягування (PN ISO 527)	1,0 МПа
Подовження в випробуванні на розрив (PN ISO 527)	150%
НІЖ ПОКРИВАЄТЬСЯ	
<p>Може покриватися водними базами і продуктами на базі розріджувачів – після досягнення часу появи шкірки і до 10 днів від її поява.</p> <p>STP FLOW герметик не підходить під алкідні фарби і фарби з безкисневим механізмом затвердіння.</p>	
УВАГА	
<p>герметик не можна наносити безпосередньо на реактивні ґрунти (wash primer), однокомпонентні епоксидні, акрилові і нітроцелюлозні продукти.</p>	
ОСНОВИ	
Сталь	Знежирити, провести суху обробку P120 та знежирити.
Оцинкована сталь	Знежирити, матувати абразивним полотном і знежирити.
Алюміній	Знежирити, матувати абразивним полотном і знежирити.
Акрилові двокомпонентні ґрунти	Провести сухий обробку P360 і знежирити.
Епоксидні двокомпонентні ґрунти	Провести сухий обробку P360 і знежирити.
Бетонні	Очистити від забруднення.
Скло	Знежирити.

ВМІСТ ЛЕТУЧИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН		
VOC II/B/e ліміт*		840 г/л
VOC фактичне		99 г/л
* Для суміші, готової до нанесення, згідно Директиви ЄС 2004/42/ЄС		
НАНЕСЕННЯ		
Рекомендується наносити в температура між +15°C - 25°C. <b>Перед тим як вставити картуш в пістолет-розпилювач, видавіть 1-2 см продукту, натискаючи на поршень.</b> Маса призначений для розпилення спеціальним пістолетом-розпилювачем, який повинен використовуватися згідно вказівкам виробника.		
ЧАС ВИСИХАННЯ		
	Поява шкірки	15 хв в +21°C, 50% по вазі
	Час затвердіння	приблизно 4 мм/24 год в 21°C, 50% по вазі
КОЛІР		
Охра, чорний (Дивися колір аплікатора)		
ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ		
Нітро, етилацетат (незатверджена маса). Механічна (затверджена маса).		
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ		
Зберігати в прохолодних і сухих приміщеннях, вдалині від джерел полум'я і тепла.		
ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ		
STP FLOW	12 місяців в +20°C, в закритій заводській упаковці.	
БЕЗПЕКА		
Див Карта характеристики		
ІНША ІНФОРМАЦІЯ		
№ реєстрації: 000024104  Ефективність наших система є результатом лабораторних досліджень і багаторічного досвіду. Дані, що містяться в сьогоднішній матеріалі, відповідні поточному станом знань о наших продуктах і можливостях багато застосування. Ми гарантуємо висока якість в умови виконання наших інструкцій, а також виконанні роботи згідно принципам гарного ремесла. Обов'язково проведіть пробу застосування продукту, оскільки продукт може по-різному взаємодіяти з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності для остаточний результат, якщо на його впливали фактори, що лежать поза нашого контролю.		