



Технічна карта

LIGHT

Шпаклівка легка

ВЛАСТИВОСТІ			
<p>Шпаклівка LIGHT - це заповнювальна шпаклівка. Завдяки використанню спеціального типу наповнювача продукт має щільність на 40% нижчу порівняно з типовими шпаклівками. Як результат - хороша шліфувальність і низька усадка під час затвердіння. Ці особливості, в поєднанні з дуже хорошою адгезією до різних основ, дозволяють використовувати її на великих поверхнях. Час затвердіння LIGHT дещо довший, ніж у традиційних шпаклівок. Продукт призначений для широкого застосування під час малярних та оздоблювальних робіт по металу, дереву, бетону та пластмасі.</p>			
ОСНОВА			
поліефірні ламінати	відшліфувати сухим способом P80 - P120 і знову знежирити змивкою для видалення силікону PLUS 780		
сталь	знежирити, відшліфувати сухим способом P80 - P120 і знову знежирити.		
оцинкована сталь	знежирити, матувати шліфувальною шкуркою і знову знежирити		
алюміній	знежирити, матувати шліфувальною шкуркою і знову знежирити		
двокомпонентні акрилові ґрунти	знежирити, обшліфувати сухим способом P220 ÷ P280 і знежирити		
старі лакові покриття	знежирити, обшліфувати сухим способом P220 ÷ P280 і знежирити		
УВАГА			
<p>Шпаклівки не можна наносити безпосередньо на реактивні ґрунти (wash primery), однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.</p> <p>Шпаклівка має адгезію до більшості застосовуваних сьогодні типів оцинкованої сталі.</p>			
ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ			
	ШПАКЛІВКА ЗАТВЕРДЖУВАЧ	За обсягом	За вагою
		100 мл 2 мл	100 г 2 г
ЧАС ПРИДАТНОСТІ ДО НАНЕСЕННЯ ВІД МОМЕНТУ ЗМІШУВАННЯ З ЗАТВЕРДЖУВАЧЕМ			
Від 5 до 8 хвилин за температури 20°C			

ЧАС СУШІННЯ		
Від 25 до 35 хвилин за температури 20°C Цей час можна скоротити шляхом прогрівання протягом 10 хвилин за температури, що не перевищує 60°C.		
ПОКРИВАЄТЬСЯ (ЧИМ)		
Поліефірні оздоблювальні шпаклівки, поліефірні шпаклівки, що розпилюються, акрилові заповнювальні ґрунти		
УМОВИ НАНЕСЕННЯ		
Мінімальна температура нанесення становить +10°C		
НАНЕСЕННЯ		
	Очистити й обшліфувати поверхню	
	Знежирити поверхню за допомогою PLUS 780	
	Дотримуватися необхідної кількості затверджувача. Ретельно змішати компоненти для отримання маси однорідного кольору. Пропорції компонентів за об'ємом: до 100 мл LIGHT додати 2 мл затверджувача. Час придатності до нанесення 5-8 хв. при 20°C	
	Наносити за допомогою шпателя шар не товще 5 мм.	
	Почекати від 25 до 35 хвилин (при 20°C)	
	чорнове	оздоблювальне
	P80-P120	P120-P240
КОЛІР		
Білий		

ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН LZO (VOC)	
VOC II/B/b ліміт* = 250г/л	90 г/л
*Для суміші готової до нанесення.	
ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ	
Розріджувач для акрилових продуктів THIN 850 або розчинник для нітроцелюлозних продуктів.	
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ	
Зберігати в холодних і сухих приміщеннях далеко від джерел вогню і тепла. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів.	
ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ	
LIGHT: 1,0Л	24 місяці/20°C
Затверджувач	18 місяців /20°C
БЕЗПЕКА	
Див. Карта характеристики	
КОМЕНТАРІЇ	
Продукт призначений для професійного використання.	
ІНША ІНФОРМАЦІЯ	
№ реєстрації: 000024104 Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і багаторічного досвіду. Дані, що містяться в цьому документі, відповідають актуальним знанням про наші продукти та можливості їх використання. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій і що робота буде виконана згідно з правилами доброго ремесла. Необхідним є проведення пробного використання продукту, у зв'язку з потенційно різною поведінкою виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за дефекти, якщо на кінцевий результат мали вплив фактори, що знаходяться поза зоною нашого контролю	