








Технічна карта **MULTILIGHT**

Шпаклівка легка

ВЛАСТИВОСТІ			
<p>MULTILIGHT - це багатофункціональна поліефірна шпаклівка, як заповнювальна, так і оздоблювальна. Завдяки застосуванню спеціальних заповнювачів, щільність продукту приблизно на 40% нижча порівняно з типовими шпаклівками. Крім того, ця шпаклівка вирізняється прекрасною обробкою, гладкою поверхнею, високою поверхневою сухістю.</p>			
ОСНОВА			
поліефірні ламінати	провести суху обробку P80 - P120 і повторно знежирити змивкою для видалення силікону PLUS 780.		
сталь	знежирити, провести суху обробку P80 - P120 і повторно знежирити.		
оцинкована сталь	знежирити, матувати абразивним полотном і повторно знежирити		
алюміній	знежирити, матувати абразивним полотном і повторно знежирити		
акрилові двокомпонентні ґрунти	знежирити, провести суху обробку P220 - P280 і знежирити		
старі лакові покриття	знежирити, провести суху обробку P220 - P280 і знежирити		
УВАГА			
<p>Не наносити шпаклівку безпосередньо на реактивні ґрунти (wash primer), однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.</p> <p>Шпаклівка має адгезію до більшості застосовуваних сьогодні типів оцинкованої сталі.</p>			
ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ			
	ШПАКЛІВКА ЗАТВЕРДЖУВАЧ	За обсягом	За вагою
		100 мл	100 г
		2 мл	2 г
ЧАС ПРИДАТНОСТІ ДО НАНЕСЕННЯ З МОМЕНТУ ЗМІШУВАННЯ З ЗАТВЕРДЖУВАЧЕМ			
Від 3 до 6 хв за температури 20°C.			

ЧАС ВИСИХАННЯ		
Від 20 до 30 хв за температури 20°C. Цей час можна скоротити, обігріваючи 10 хвилин за температури не вище 60°C.		
ПОКРИВАЄТЬСЯ:		
Поліефірною оздоблювальною шпаклівкою, поліефірною шпаклівкою для нанесення способом розпилення, акриловим ґрунтом для заповнення.		
УМОВИ НАНЕСЕННЯ		
Мінімальна температура нанесення становить +10°C		
НАНЕСЕННЯ		
	Очистити і відшліфувати поверхню	
	Знежирити поверхню за допомогою PLUS 780	
	Дотримуватися необхідної кількості затверджувача. Старанно змішати компоненти до моменту отримання однорідного кольору. Пропорції за вагою компонентів: у 100 мл MULTILIGHT додавати 2 мл затверджувача. Час твердіння: 3 - 6 хвилин при 20°C	
	Наносити за допомогою шпателя шаром не товще 5 мм.	
	Почекати 20 - 30 хвилин (при 20°C)	
	чорнове	оздоблювальне
	P80 - P120	P120 - P240
КОЛІР		
Білий		
ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК (VOC)		
VOC II/V/b ліміт*	250 г/л	
VOC фактичне	90 г/л	

* Для суміші готової до нанесення.

ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Розріджувач для нітроцелюлозних продуктів, Thin 880 або ацетон

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в прохолодних і сухих приміщеннях далеко від джерел полум'я і тепла.
Уникати впливу прямих сонячних променів.

ТЕРМІНИ ПРИГОДНОСТІ

MULTILIGHT	12 місяців /20°C
------------	------------------

Затверджувач	18 місяців /20°C
--------------	------------------

БЕЗПЕКА

Див. Карта характеристики

ЗАМІТКИ

Продукт призначений для професійного застосування

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

№ реєстрації: 000024104

Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і довголітнього досвіду. Дані, що містяться в цьому матеріалі, відповідають поточному стану знань про наші продукти та можливості їх застосування. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій, а також виконанні роботи згідно з принципами доброго ремесла. Обов'язково проведіть пробу застосування продукту, оскільки продукт може по-різному взаємодіяти з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за кінцевий результат, якщо на нього впливали фактори, які перебувають поза нашим контролем.