











Технічна карта

PROTECT 300

Акриловий ґрунт

ВЛАСТИВОСТІ	
<p>АКРИЛОВИЙ ҐРУНТ PROTECT 300 - основний ґрунт у нашій пропозиції. Завдяки використанню високої якості смол і спеціальних добавок має дуже хорошу адгезію до різних типів основ, забезпечує хороший антикорозійний та ізоляційний захист поліефірних матеріалів (шпаклівок) від поверхневих шарів (емалей, баз). Пропонується в чотирьох кольорах, що дає можливість оптимального підбору кольору ґрунту до поверхневого лаку. Отримана товщина дає можливість заповнення середньої величини подряпин, що залишаються на поверхні під час обробки попередніх шарів. Продукт призначений для широкого застосування під час малярних та оздоблювальних робіт по металу, дереву, бетону та пластмасі.</p>	
СУПУТНІ ПРОДУКТИ	
Н 5520	Затверджувач стандартний, швидкий.
THIN 850	Розріджувач для акрилових виробів стандартний, швидкий, повільний.
PLUS 770	Добавка, що збільшує еластичність. LT-04-01
PLUS 750	Прискорювач для акрилових продуктів. LT-04-02
PLUS 760	Антисиліконова добавка . LT-04-04
ОСНОВА	
Старі лакові покриття, включно з термопластичними фарбами	Знежирити, відшліфувати сухим способом P220 ÷ P360, продути, знежирити.
Поліефірні шпаклівки	Відшліфувати сухим способом, до остаточного вирівнювання P240 ÷ P320, продути, знежирити.
Епоксидні ґрунти	До 48 годин без шліфування, після закінчення 48 годин шліфувати P320, продути, знежирити.
Сталь	Знежирити, відшліфувати сухим способом P120, продути, знежирити.
Реактивні ґрунти (wash primer)	Наносити після висихання.
Пластмаси	Знежирити Змивкою PLUS 780, матувати шліфувальною шкуркою, знову знежирити. Застосувати PLUS 700 Засіб, що збільшує адгезію У разі потреби застосувати PLUS 770 Добавку, що збільшує еластичність.
Поліефірні ламінати	Знежирити, обшліфувати сухим способом P280, продути, знежирити.

ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ				
	PROTECT 300 H 5520 THIN 850	За обсягом	За вагою	
		4 1 25% ÷ 35%	100 16 14 ÷ 20	
Розріджувач додаємо в перерахунку на кількість ґрунту.				
НАНЕСЕННЯ				
	DIN 4/20°C	25 ÷ 45 с		
ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН				
VOC II/B/c ліміт*		540 г/л		
VOC фактичне		535 г/л		
* Для суміші готової до нанесення згідно з Директивою ЄС 2004/42/CE				
УМОВИ НАНЕСЕННЯ				
Рекомендується нанесення ґрунту за температури вище 15°C і вологості не більше 80%.				
НАНЕСЕННЯ				
 <p>УВАГА: враховувати вказівки виробника обладнання</p>		Сопло	Тиск	Відстань
	Традиційний пістолет із гравітаційним живленням	1.6 ÷ 1.8 мм	3 ÷ 4 бара	15 ÷ 20 см
	Низьконапірний пістолет HVLP з гравітаційним живленням	1.6 ÷ 1.7 мм	2 бари	10 ÷ 15 см
	Кількість шарів	2 – 3		
	Товщина окремого сухого шару	30 ÷ 40 мкм		
	Вихід суміші, готової до застосування для товщини сухого шару в зазначеному діапазоні	4.2 м ³ /л ² при 100 мкм		
	Довговічність суміші при 20°C	1 год.		
	Випаровування між шарами за 20°C	5 - 10 хв.		

ЧАС ЗАТВЕРДІННЯ			
	20°C		60°C
	3 год.		30 хв.
УВАГА: Час затвердіння стосується температур окремих елементів.			
СУШІННЯ ІНФРАЧЕРВОНОЮ ЛАМПОЮ			
	Відстань Час залежно від типу і потужності лампи		Дотримуйтесь вказівок виробника обладнання 10 - 20 хв
УВАГА: Нагрівання лампою починайте не раніше, ніж через 10 хв. від нанесення останнього шару.			
ШЛІФУВАННЯ			
	Суха обробка		P360 - P500
	Волога обробка		P600 - P1000
THIN 850 РОЗЧИННИК ДЛЯ АКРИЛОВИХ ПРОДУКТІВ			
Поверхня	15 - 20°C	20 - 25°C	25 - 35°C
Маленька 1-2 елементи, точковий ремонт	THIN 850 швидкий	THIN 850 швидкий	THIN 850 стандартний
Середня 3-5 елементів	H 850 швидкий / стандартний	THIN 850 стандартний	THIN 850 повільний
Велика більше ніж 5 елементів	THIN 850 стандартний / повільний	THIN 850 повільний	THIN 850 повільний
КОЛІР			
Жовтий, червоний, білий, сірий, чорний.			
ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ			
Розріджувач для акрилових продуктів THIN 850 або розчинник для нітроцелюлозних продуктів.			
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ			
Зберігати в холодних і сухих приміщеннях далеко від джерел вогню і тепла. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів.			
ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ			
PROTECT 300	24 місяці / 20°C		
H 5520 стандартний	18 місяців / 20°C		
H 5520 швидкий	12 місяців / 20°C		
THIN 850	24 місяці / 20°C		

БЕЗПЕКА

Див. Карта характеристики

КОМЕНТАРІ

Акриловий ґрунт PROTECT 300 треба використовувати виключно з затверджувачем компанії NOVOL H 5520.

Використання інших затверджувачів може бути причиною погіршення антикорозійних якостей ґрунту, а також його хімічної та механічної стійкості.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

№ реєстрації: 000024104

Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і багаторічного досвіду. Дані, що містяться в цьому документі, відповідають актуальним знанням про наші продукти та можливості їх використання. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій і що робота буде виконана згідно з правилами доброго ремесла. Необхідним є проведення пробного використання продукту, у зв'язку з потенційно різною поведінкою виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за дефекти, якщо на кінцевий результат мали вплив фактори, що знаходяться поза зоною нашого контролю

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ**ВАГОВІ КІЛЬКОСТІ КОМПОНЕНТІВ: 4+1+25%****УВАГА!**

Для отримання ґрунту з відповідними параметрами дуже важливим є ретельне дозування окремих компонентів.

Кількість суміші	PROTECT 300	H 5520	THIN 850
0.10 л	105 г	17 г	15 г
0.15 л	158 г	25 г	22 г
0.20 л	210 г	33 г	30 г
0.25 л	263 г	42 г	37 г
0.30 л	315 г	50 г	45 г
0.40 л	421 г	66 г	59 г
0.50 л	526 г	83 г	74 г
0.75 л	789 г	125 г	111 г
1.00 л	1051 г	166 г	148 г

ВАГОВІ КІЛЬКОСТІ КОМПОНЕНТІВ: 4+1+35%**УВАГА!**

Для отримання ґрунту з відповідними параметрами дуже важливим є ретельне дозування окремих компонентів.

Кількість суміші	PROTECT 300	H 5520	THIN 850
0.10 л	99 г	16 г	19 г
0.15 л	148 г	23 г	29 г
0.20 л	197 г	31 г	39 г
0.25 л	246 г	39 г	49 г
0.30 л	295 г	47 г	58 г
0.40 л	394 г	62 г	78 г
0.50 л	493 г	78 г	97 г
0.75 л	739 г	117 г	146 г
1.00 л	986 г	156 г	194 г