







## Технічна карта **NOVAKRYL 580**

### Безбарвний акриловий лак

Двокомпонентний безбарвний акриловий лак з підвищеною стійкістю на подряпини Scratch Resistant (SR)

ВЛАСТИВОСТІ					
<p>NOVAKRYL 580 - безбарвний акриловий лак з великою кількістю твердих частинок і підвищеною стійкістю на подряпини (SR Scratch Resistant). Висока твердість, стійкість до UV (УФ) і атмосферних умов гарантують високу міцність, а блиск і "глибина" надають чудовий зовнішній вигляд лакового покриття. Рекомендовану товщину покриття отримуємо при нанесенні півтора шару лаку, хороше розтікання і швидке сушіння забезпечують легкий ремонт і короткий час перебування в фарбувальній камері. Існує у версіях із затверджувачем повільним, нормальним і швидким - вибір правильного затверджувача залежить від умов застосування. Завдяки своїм властивостям NOVAKRYL 580 - це лак, що забезпечує простоту відтворення оригінального складу заводського лаку. Продукт призначений для широкого застосування під час малярних та оздоблювальних робіт по металу, дереву, бетону та пластмасі.</p>					
СУПУТНІ ПРОДУКТИ					
H 5120		Затверджувач стандартний, швидкий, повільний			
THIN 850		Розріджувач для акрилових виробів стандартний, швидкий, повільний.			
PLUS 770		Добавка, що збільшує еластичність.		LT-04-01	
PLUS 750		Прискорювач для акрилових продуктів.		LT-04-02	
PLUS 760		Антисиліконова добавка.		LT-04-04	
THIN 890		Розріджувач для переходів.		LT-06-05	
ОСНОВА					
Сумісний з більшістю доступних на ринку базових лаків на водній або розбавлювальній основі.					
ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ					
	НОВАКРИЛ 580 H 5120 THIN 850	Без розріджувача		З розріджувачем	
		За обсягом	За вагою	За обсягом	За вагою
		2	100	2	100
		1	50	1	50
		0	0	10%	9
Розріджувач додаємо в перерахунку на кількість лаку.					

В'ЯЗКІСТЬ						
	DIN 4/20 C °	Без розріджувача		3 розріджувачем		
		17 ± 19 с		15 ± 17 с		
ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН						
VOC II/B/e ліміт*		840 г/л				
VOC за фактом		560 г/л				
* Для суміші готової до нанесення згідно з Директивою ЄС 2004/42/CE						
УМОВИ НАНЕСЕННЯ						
Рекомендується нанесення лаку за температури вище 15°C і вологості не більше 80%. У цих умовах, затверділе покриття може бути використане після закінчення щонайменше 14 годин.						
НАНЕСЕННЯ						
	Традиційний пістолет із гравітаційним живленням	Сопло	Тиск	Відстань		
		1.3 - 1.4 мм	3 - 4 бари	15 - 20 см		
УВАГА: враховувати вказівки виробника обладнання	Низьконапірний пістолет із гравітаційним живленням	1.2 - 1.3 мм	2 бари	10 - 15 см		
		Кількість шарів		Без розріджувача	3 розріджувачем	
	Товщина окремого сухого шару	1.5		2 - 3		
		30 - 35 мкм		20 - 30 мкм		
		Вихід суміші, готової до застосування для товщини сухого шару в зазначеному діапазоні		8.0 м /л <sup>2</sup> при 50 мкм		
	Довговічність суміші при 20°C	Н 5120 Повільний, Стандартний		Н 5120 Швидкий		
		2 ч.		30 хв.		
	Випаровування між шарами за 20°C	5 ± 10 хв.				
ЧАС ЗАТВЕРДІННЯ						
	Н 5120 Повільний		Н 5120 Стандартний		Н 5120 Швидкий	
	20°C	60°C	20°C	60°C	20°C	60°C
Пилосухість	30 хв.	6 хв.	25 хв.	5 хв.	20 хв.	5 хв.
Висихання на відлип	4 ч.	15 хв.	3 ч.	10 хв.	1.2 ч.	10 хв.
Робоча твердість	14 ч.	45 хв.	14 ч.	45 хв.	12 ч.	35 хв.
Повна твердість	7 днів	45 хв. + 3 дні / 20°C	7 днів	45 хв. + 3 дні / 20°C	5 днів	35 хв. + 3 дні / 20°C

УВАГА: Час затвердіння стосується температур окремих елементів.  
Сушіння лаку з добавкою швидкого затверджувача за підвищеної температури може бути причиною втрати блиску і необхідності полірування лаку.  
Швидкий затверджувач не повинен використовуватися разом із прискорювачем для акрилових продуктів PLUS 750.

## СУШІННЯ ІНФРАЧЕРВОНОЮ ЛАМПОЮ



Відстань

Час залежно від типу і потужності лампи

Дотримуйтесь вказівок виробника обладнання

10 ± 25 хв

УВАГА: Нагрівання лампою починайте не раніше, ніж через 10 хв. від нанесення останнього шару.

## THIN 850 РОЗЧИННИК ДЛЯ АКРИЛОВИХ ПРОДУКТІВ

Поверхня	15   20°C	20   25°C	25   35°C
Маленька 1-2 елементи, точковий ремонт	H 5120 Швидкий THIN 850 Швидкий	H 5120 Стандартний THIN 850 Швидкий	H 5120 Стандартний THIN 850 Стандартний
Середня 3-5 елементів	H 5120 Швидкий THIN 850 Швидкий	H 5120 Стандартний THIN 850 Стандартний	H 5120 Стандартний THIN 850 Повільний
Велика більше ніж 5 елементів	H 5120 Швидкий THIN 850 Стандартний	H 5120 Стандартний THIN 850 Повільний	H 5120 Повільний THIN 850 Повільний

## ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Розріджувач для акрилових продуктів THIN 850 або розчинник для нітроцелюлозних продуктів.

## УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в холодних і сухих приміщеннях далеко від джерел вогню і тепла.

Уникайте потрапляння прямих сонячних променів.

## ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ

НОВАКРИЛ 580	24 місяці/20°C
H 5120 стандартний, повільний	18 місяців /20°C
H 5120 швидкий.	12 місяців /20°C
THIN 850	24 місяці/20°C

## БЕЗПЕКА

Див. Карта характеристики

## ІНША ІНФОРМАЦІЯ

№ реєстрації: 000024104

Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і багаторічного досвіду. Подана тут інформація відповідає актуальному стану знань про наші продукти та можливості їх використання. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій і що робота буде виконана згідно з правилами доброго ремесла. Необхідним є проведення пробного використання продукту, у зв'язку з потенційно різною поведінкою виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за дефекти, якщо на кінцевий результат мали вплив фактори, що знаходяться поза зоною нашого контролю.

## ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

### ВАГОВІ КІЛЬКОСТІ КОМПОНЕНТІВ:

Версія без розчинника; 2+1

**Увага!** Для отримання лаку з відповідними параметрами дуже важливим є ретельне дозування окремих компонентів.

Кількість суміші	НОВАКРИЛ 580	Н 5120
0.10 л	67 г	34 г
0.15 л	101 г	51 г
0.20 л	134 г	68 г
0.25 л	168 г	84 г
0.30 л	201 г	101 г
0.40 л	268 г	135 г
0.50 л	335 г	169 г
0.75 л	503 г	253 г
1.00 л	670 г	337 г

### ВАГОВІ КІЛЬКОСТІ КОМПОНЕНТІВ:

Версія з розріджувачем; 2+1+10%

Для отримання лаку з відповідними параметрами дуже важливим є ретельне дозування окремих компонентів.

Кількість суміші	НОВАКРИЛ 580	Н 5120	THIN 850
0.10 л	63 г	32 г	6 г
0.15 л	94 г	47 г	8 г
0.20 л	126 г	63 г	11 г
0.25 л	157 г	79 г	14 г
0.30 л	188 г	95 г	17 г
0.40 л	251 г	127 г	22 г
0.50 л	314 г	158 г	28 г
0.75 л	471 г	237 г	42 г
1.00 л	628 г	316 г	56 г