






Технічна карта **FLASH 910**

Акриловий лак 1К, Чорний матовий

ВЛАСТИВОСТІ			
FLASH 910 - однокомпонентний акриловий лак чорного матового кольору. Призначений для нанесення за допомогою розпилювального пістолета (розпилювача) на сталеві та дерев'яні поверхні. Лак є швидковисихаючим продуктом з дуже хорошими покривальними якостями. Продукт призначений для широкого застосування під час малярних та оздоблювальних робіт по металу, дереву, бетону та пластмасі.			
СУПУТНІ ПРОДУКТИ			
THIN 850	Розріджувач для акрилових продуктів		
ОСНОВА			
Ґрунти: акрилові, поліуретанові, епоксидні. Поліефірні ламінати Старі лакові покриття, включно з термопластичними фарбами			
ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ			
		За обсягом	За вагою
	FLASH 910	3	100
	THIN 850	1	27
Розріджувач додаємо в перерахунок на кількість лаку.			
В'ЯЗКІСТЬ			
	DIN 4/20 C °	16 - 22 с	
ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН			
VOC II/B/e ліміт*		840 г/л	
VOC фактичне		680 г/л	
* Для суміші готової до нанесення згідно з Директивою ЄС 2004/42/CE			
УМОВИ НАНЕСЕННЯ			
Рекомендується нанесення лаку за температури вище 15°C і вологості не більше 80%. У цих умовах, затверділе покриття може бути використане після закінчення щонайменше 14 годин.			

НАНЕСЕННЯ				
 <p>УВАГА: враховувати вказівки виробника обладнання</p>	Традиційний пістолет із гравітаційним живленням	Сопло 1.3 – 1.4 мм	Тиск 3 – 4 бари	Відстань 15 – 20 см
	Низьконапірний пістолет із гравітаційним живленням	1.2 – 1.3 мм	2 бари	10 – 15 см
	Кількість шарів	2 – 3		
	Товщина окремого сухого шару	15 ± 20 мкм		
	Витрата готової до застосування суміші для товщини сухого покриття в зазначеному діапазоні	8 м /л ² при 40 мкм		
	Випаровування між шарами за 20°C	5 - 10 хв.		
ЧАС ЗАТВЕРДІННЯ				
		20°C		
Пилосухість		15 хв.		
Висихання на відлип		2 ч.		
Робоча твердість		14 ч.		
Повна твердість		14 ч.		
УВАГА: Час затвердіння стосується температур окремих елементів.				
КОЛІР				
Чорний матовий.				
ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ				
Розріджувач для акрилових продуктів THIN 850 або розчинник для нітроцелюлозних продуктів.				
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ				
Зберігати в холодних і сухих приміщеннях далеко від джерел вогню і тепла. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів.				
ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ				
FLASH 910	24 місяці/20°C			
THIN 850	24 місяці/20°C			
БЕЗПЕКА				
Див. Карта характеристики				

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і багаторічного досвіду. Подана тут інформація відповідає актуальному стану знань про наші продукти та можливості їх використання. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій і що робота буде виконана згідно з правилами доброго ремесла. Необхідним є проведення пробного використання продукту, у зв'язку з потенційно різною поведінкою виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за дефекти, якщо на кінцевий результат мали вплив фактори, що знаходяться поза зоною нашого контролю.