






Технічна карта **PLUS 700** Засіб, що збільшує адгезію

ВЛАСТИВОСТІ				
<p>ЗАСОБ, ЩО ЗБІЛЬШУЄ АДГЕЗІЮ PLUS 700 - однокомпонентний ґрунт для нанесення за допомогою лакувального пістолета. Збільшує адгезію ґрунтів, акрилових і поліуретанових лаків для різних основ, насамперед штучних (також поліпропілену і його сумішей). Продукт призначений для широкого застосування під час малярних та оздоблювальних робіт по металу, дереву, бетону та пластмасі.</p>				
ОСНОВА				
Пластмаси, зокрема поліпропілен PP та його суміші		Прогріти елемент за температури +50°C у відрізу часу не коротше ніж 30 хвилин. Знежирити, матувати шліфувальною шкуркою, знову знежирити.		
Сталь		Знежирити, матувати шліфувальною шкуркою, знову знежирити.		
Алюміній				
Оцинкована сталь.				
Нержавіюча сталь				
Поліефірні та епоксидні ламінати				
Увага: Засіб, що збільшує адгезію PLUS 700 не покращує адгезії до поліетилену PE, PTFE (тефлон).				
ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ				
Продукт готовий до нанесення				
В'ЯЗКІСТЬ				
		DIN 4/20°C	10 + 12 с	
НАНЕСЕННЯ				
 <p>УВАГА: враховувати вказівки виробника обладнання</p>	Традиційний пістолет із гравітаційним живленням	Сопло 1.3 – 1.4 мм	Тиск 3 – 4 бара	Відстань 15 – 20 см
	Низьконапірний пістолет з гравітаційним живленням	1.2 – 1.3 мм	2 бари	10 15 см
	Кількість шарів	1 – 2		
	Товщина окремого сухого шару при 20°C	5 – 10 мкм		

	Випаровування між шарами	5 + 10 хв.
УВАГА: Перед нанесенням наступних покриттів не шліфувати PLUS 700.		
ЧАС ЗАТВЕРДІННЯ		
	15 хв. при 20°C	
ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН		
VOC II/В/е ліміт VOC фактичне	840 г/л 830 г/л	
В'ЯЗКІСТЬ РОЗПИЛЕННЯ		
Додавання засобу PLUS 760 не змінює в'язкості напилення продукту.		
КОЛІР		
Жовтуватий		
ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ		
Розріджувач для акрилових продуктів THIN 850 або розчинник для нітроцелюлозних продуктів.		
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ		
Зберігати в холодних і сухих приміщеннях далеко від джерел вогню і тепла. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів.		
ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ		
PLUS 700	24 місяці/20°C	
БЕЗПЕКА		
Див. Карта характеристики		
ІНША ІНФОРМАЦІЯ		
Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і багаторічного досвіду. Подана тут інформація відповідає актуальному стану знань про наші продукти та можливості їх використання. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій і що робота буде виконана згідно з правилами доброго ремесла. Необхідним є проведення пробного використання продукту, у зв'язку з потенційно різною поведінкою виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за дефекти, якщо на кінцевий результат мали вплив фактори, що знаходяться поза зоною нашого контролю.		