


Технічна карта
GRAVIT 600
Засіб для захисту кузова

ВЛАСТИВОСТІ	
<p>ЗАСІБ ЗАХИСТУ КУЗОВА GRAVIT 600 - це продукт, що створює сильний і еластичний з грубозернистою структурою шар, стійкий до ударів каміння. Захищає від впливу бензину, мастил, води та солі. Має звукопоглинальні та приглушувальні властивості. Базується на синтетичних смолах, не містить асфальтів і бітуму, покривається будь-якими акриловими лаками. Продукт призначений для широкого застосування під час малярних та оздоблювальних робіт по металу, дереву, бетону та пластмасі.</p>	
ОСНОВА	
Двокомпонентні акрилові ґрунти	Піддати сухій обробці, для остаточного вирівнювання P240 + P320, продути, знежирити.
Поліефірні шпаклівки	Піддати сухій обробці, для остаточного вирівнювання P240 + P320, продути, знежирити.
Епоксидні ґрунти	До 12 годин без шліфування, після закінчення 12 годин шліфувати P320, продути, знежирити.
Сталь	Знежирити, обшліфувати сухим способом P120, продути, знежирити.
Алюміній	Знежирити, піддати сухому шліфуванню P280 + P360 або матувати абразивним полотном, знежирити.
Оцинкована сталь	Знежирити, матувати шліфувальною шкуркою, знежирити.
Нержавіюча сталь	Знежирити.
Реактивні ґрунти (wash primer'y)	Наносити після висихання.
Пластмаси	Знежирити Змивкою PLUS 780, матувати шліфувальною шкуркою, знову знежирити.
Поліефірні ламінати	Знежирити, обшліфувати сухим способом P280, продути, знежирити.
ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН	
VOC II/B/e ліміт*	840 г/л
VOC фактичне	560 г/л
* Для суміші готової до нанесення згідно з Директивою ЄС 2004/42/CE	
УМОВИ НАНЕСЕННЯ	
Рекомендується нанесення ґрунту за температури вище 15°C і вологості не більше 80%.	

НАНЕСЕННЯ				
 УВАГА: враховувати вказівки виробника обладнання	Пістолет UBS	Сопло	Тиск	Відстань
		4.0 мм	3 – 4 бара	15 – 20 см
	Кількість шарів	2 - 3		
	Товщина окремого сухого шару	бл. 100 мкм		
	Вихід суміші, готової до застосування для товщини сухого шару в зазначеному діапазоні	3.5 м /л ² при 100 мкм		
	Випаровування між шарами за 20°C	5 ÷ 10 хв.		
<p>Перед використанням упаковку струсити! Нанести два або три окремі шари, залишаючи час на випаровування бл. 5 хвилин після кожного шару. У разі нанесення засобу захисту кузова GRAVIT 600 безпосередньо на сталь, рекомендується покрити GRAVIT 600 шаром лаку або емалі. Не наносити на вихлопну систему, двигун, шасі та елементи підвіски.</p>				
ЧАС СУШІННЯ				
	40 ÷ 60 хв. при 20°C			
Після 1 години при 20°C від нанесення останнього шару, поверхню можна покривати лаком.				
КОЛІР				
Чорний, сірий, білий.				
ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ				
Лаковий бензин або розчинник для нітроцелюлозних продуктів.				
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ				
Зберігати в холодних і сухих приміщеннях далеко від джерел вогню і тепла. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів.				
ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ				
GRAVIT 600		24 місяці / 20°C		
БЕЗПЕКА				
Див. Карта характеристики				
ІНША ІНФОРМАЦІЯ				
Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і багаторічного досвіду. Дані, що містяться в цьому документі, відповідають актуальним знанням про наші продукти та можливості їх використання. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій і що робота буде виконана згідно з правилами доброго ремесла. Необхідним є проведення пробного використання продукту, у зв'язку з потенційно різною поведінкою виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за дефекти, якщо на кінцевий результат мали вплив фактори, що знаходяться поза зоною нашого контролю				