

Технічна карта **GRAVIT 630**

Поліуретанова ущільнювальна маса

ВЛАСТИВОСТІ	
<p>GRAVIT 630 - це однокомпонентний поліуретановий продукт, що твердіє під впливом вологи, яка знаходиться в повітрі. Служить для ущільнення з'єднань листів, місць зварювання та пайки. Створює сильне, еластичне покриття, не дає усадки і не тріскається. Поліуретановий герметик GRAVIT 630 має дуже добру адгезію, як до необроблених, так і покритих лаком листів, а також скла, бетону, дерева та кераміки. Може покриватися будь-якими лаками та акриловими ґрунтами. Стійкий до води та дії атмосферних чинників. Продукт призначений для широкого застосування під час малярних та оздоблювальних робіт по металу, дереву, бетону та пластмасі.</p>	
ВИКОРИСТАННЯ	
<p>GRAVIT 630 рекомендований для герметизації з'єднань металевих елементів, що спаюються і зварюються, стічних каналів, охаймування фар, даху, вікон та інших елементів кузова автомобіля.</p>	
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	
<p>Очистити від іржі. Поверхня перед нанесенням має бути чистою, сухою та знежиреною.</p>	
ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ	
<p>Відгвинтити головку аплікатора. Пробити алюмінієву пломбу. Підрізати кінець аплікатора так, щоб при видавлюванні отримати потрібний діаметр. Після виконання цих дій почати видавлювання за допомогою ручного або пневматичного пістолета. Для отримання оптимального результату рекомендується застосовувати продукт за температури від +5 °C до +35 °C.</p>	
ЧАС СУШІННЯ	
Поверхнева сухість покриття	40 до 60 хв. за температури 20°C і вологості повітря 55%.
Час затвердіння за товщини 3-4 мм	24 години за температури 20° C і вологості повітря 55%
ТЕРМОСТІЙКІСТЬ ПІСЛЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ	
-30°C до +70°C	
ЛАКУВАННЯ	
Залежно від товщини нанесеного шару можна покривати лаком через 1 -2 години	

КОЛІР	
Чорний, сірий, білий.	
ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН LZO (VOC)	
VOC II/B/e ліміт* = 840г/л	93 г/л
*Для готової до нанесення суміші згідно з Директивою ЄС 2004/42/СЕ.	
ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ	
Розріджувач для акрилових продуктів THIN 850 або розчинник для нітроцелюлозних продуктів.	
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ	
Зберігати в холодних і сухих приміщеннях далеко від джерел вогню і тепла. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів.	
ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ	
GRAVIT 630	12 місяців при 20°C
БЕЗПЕКА	
Див. Карта характеристики	
КОМЕНТАРІЇ	
Продукт призначений для професійного використання.	
ІНША ІНФОРМАЦІЯ	
№ реєстрації 000024104 Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і багаторічного досвіду. Дані, що містяться в цьому документі, відповідають актуальним знанням про наші продукти та можливості їх використання. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій і що робота буде виконана згідно з правилами доброго ремесла. Необхідним є проведення пробного використання продукту, у зв'язку з потенційно різною поведінкою виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за дефекти, якщо на кінцевий результат мали вплив фактори, що знаходяться поза зоною нашого контролю.	