





Технічна карта **GRAVIT 650**

Герметик і засіб захисту кузова, 2 в 1

ВЛАСТИВОСТІ	
<p>GRAVIT 650 - ГЕРМЕТИК І ЗАСОБ ЗАХИСТУ КУЗОВА 2 в 1 - це продукт, що створює сильний еластичний шар, стійкий до ударів каміння. Дозволяє обмежити доступ вологості, що підвищує антикорозійний захист. Захищає від впливу бензину, мастил, води і солі. Має звукопоглинальні та приглушувальні властивості, служить також для герметизації з'єднань у кузові. Базується на синтетичних смолах, не містить асфальтів і бітуму, покривається будь-якими акриловими лаками. Продукт призначений для широкого застосування під час малярних та оздоблювальних робіт по металу, дереву, бетону та пластмасі.</p>	
ОСНОВА	
Двокомпонентні акрилові ґрунти	Піддати сухій обробці, для остаточного вирівнювання Р240 + Р320, продути, знежирити.
Поліефірні шпаклівки	Піддати сухій обробці, для остаточного вирівнювання Р240 + Р320, продути, знежирити.
Епоксидні ґрунти	До 12 годин без шліфування, після закінчення 12 годин шліфувати Р320, продути, знежирити.
Сталь	Знежирити, піддати сухому шліфуванню Р120.
Алюміній	Знежирити, піддати сухому шліфуванню Р280 + Р360 або матувати абразивним полотном, знежирити.
Оцинкована сталь.	Знежирити, матувати шліфувальною шкуркою, знежирити.
Нержавіюча сталь	Знежирити.
Реактивні ґрунти (wash primer'y)	Наносити після висихання.
Пластмаси	Знежирити Змивкою PLUS 780, матувати шліфувальною шкуркою, знову знежирити.
Поліефірні ламінати	Знежирити, піддати сухому шліфуванню Р280
ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН	
VOC II/B/e ліміт*	840 г/л
VOC фактичне	515 г/л
* Для суміші готової до нанесення згідно з Директивою ЄС 2004/42/СЕ	
УМОВИ НАНЕСЕННЯ	
Рекомендується нанесення засобу за температури вище 15°C і вологості не більше 80%.	

НАНЕСЕННЯ				
 УВАГА: враховувати вказівки виробника обладнання	Пістолет UBS	Сопло	Тиск	Відстань
	Як герметик Як Засіб захисту кузова	4.0 мм 4.0 мм	2,53 бари 3 ÷ 5 бар	1 ÷ 2 см 25 ÷ 30 см
	Кількість шарів	1 ÷ 3		
	Товщина окремого сухого шару	100 ÷ 120 мкм		
	Вихід суміші, готової до застосування для товщини сухого шару в зазначеному діапазоні	3.5 м /л ² при 100 мкм		
	Випаровування між шарами за 20°C	5 ÷ 10 хв.		
<p>Перед використанням упаковку струшувати протягом 3 хв.! У разі нанесення Засобу захисту кузова GRAVIT 650 безпосередньо на сталь, рекомендується покрити GRAVIT 650 шаром лаку або емалі. Не наносити на двигун, коробку передач і вихлопну трубу.</p>				
ЧАС СУШІННЯ				
	Герметик	Засіб для захисту кузова		
	12 - 24 год при 20°C, залежно від товщини шару	60 хв. при 20°C		
	Після 24 годин від нанесення останнього шару поверхню можна покривати лаком.	Після 2 годин від нанесення останнього шару поверхню можна покривати лаком.		
КОЛІР				
Сірий, чорний, бежевий.				
ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ				
Лаковий бензин або розчинник для нітроцелюлозних продуктів.				
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ				
Зберігати в холодних і сухих приміщеннях далеко від джерел вогню і тепла. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів.				
ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ				
GRAVIT 650		24 місяці/20°C		
БЕЗПЕКА				
Див. Карта характеристики				
ІНША ІНФОРМАЦІЯ				
<p>Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і багаторічного досвіду. Дані, що містяться в цьому документі, відповідають актуальним знанням про наші продукти та можливості їх використання. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій і що робота буде виконана згідно з правилами доброго ремесла. Необхідним є проведення пробного використання продукту, у зв'язку з потенційно різною поведінкою виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за дефекти, якщо на кінцевий результат мали вплив фактори, що знаходяться поза зоною нашого контролю.</p>				