



Технічна карта **GRAVIT 660** Антигравій бітумний

ВЛАСТИВОСТІ				
АНТИГРАВІЙ БІТУМНИЙ GRAVIT 660 - продукт, що утворює міцний, еластичний шар, який має глушні властивості, стійкий до ударів каміння. Захищає від атмосферних умов шасі легкових автомобілів, автобусів, будівельних машин і вантажних автомобілів. Це продукт, стійкий до води, солей, кислот і лугів, що створює покриття з хорошими ізолювальними властивостями, легкий у нанесенні та не стікає. На Gravit 660 не можна наносити інші лакові покриття.				
ОСНОВА				
Двокомпонентні акрилові ґрунти		Проведіть суху обробку до фінішного вирівнювання P240 + P320, обдуйте, знежирте.		
Поліефірні шпаклівки		Проведіть суху обробку до фінішного вирівнювання P240 + P320, обдуйте, знежирте.		
Епоксидні ґрунти		До 12 годин без шліфування, після закінчення 12 годин відшліфуйте P320, обдуйте, знежирте.		
ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН				
VOC II/V/e ліміт*		840 г/л		
VOC фактичне		330 г/л		
* Для суміші, готової до нанесення, згідно з Директивою ЄС 2004/42/CE				
УМОВИ НАНЕСЕННЯ				
Рекомендується наносити ґрунт за температури від 15°C до 25°C і вологості не більше 80%.				
НАНЕСЕННЯ				
 УВАГА: враховуйте вказівки виробника обладнання	Пістолет UBS	Сопло	Тиск	Відстань
		4.0 мм	3 - 6 бар	15 - 20 см
	Кількість шарів	1 - 2		
	Товщина одного сухого шару	близько 150 мкм		
	Витрата готової до використання суміші при товщині сухого покриття в зазначеній пропорції змішування	1.4 м/л при 300 мкм		

	Час випаровування між шарами за 20°C	10 ± 15 хв
<p>Перед використанням струсіть упаковку! Антигравій бітумний GRAVIT 660 може застосовуватися безпосередньо на сталь, однак для додаткового захисту рекомендується застосовувати протикорозійний ґрунт. Не наносьте на вихлопну систему, двигун і гальмівну систему.</p>		
ЧАС ВИСИХАННЯ		
	Пилосухість	3 ± 5 годин при 20°C
	Висихання на відлип	12 ± 16 годин при 20°C
	Повна твердість	24 годин при 20°C
КОЛІР		
Чорний		
ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ		
Лаковий бензин або розчинник для нітроцелюлозних продуктів.		
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ		
Зберігати в прохолодних і сухих приміщеннях далеко від джерел полум'я і тепла. Уникати впливу прямих сонячних променів.		
ТЕРМІНИ ПРИГОДНОСТІ		
GRAVIT 660	12 місяців / 20°C	
БЕЗПЕКА		
Див. Карта характеристики		
ІНША ІНФОРМАЦІЯ		
Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і довголітнього досвіду. Дані, що містяться в цьому матеріалі, відповідають поточному стану знань про наші продукти та можливості їх застосування. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій, а також виконанні роботи згідно з принципами доброго ремесла. Обов'язково проведіть пробу застосування продукту, оскільки продукт може по-різному взаємодіяти з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за кінцевий результат, якщо на нього впливали фактори, які перебувають поза нашим контролем.		