

Технічна карта

## Spectral PLAST 705

Однокомпонентний засіб, що збільшує адгезію ґрунтів, лаків і кольорових акрилових емалей для сталі, гальванізованої сталі, алюмінію і більшості пластмас

Spectral PLAST 705







### ПОВ'ЯЗАНІ ПРОДУКТИ









Засіб, що збільшує адгезію

### ВЛАСТИВОСТІ

- Чудова адгезія
- **ОБОВ'ЯЗКОВО** для застосування під час лакування поліпропілену та його сумішей
- **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** при лакуванні інших пластмас
  - Для професійного застосування \*

\* Продукт призначений для широкого застосування під час малярних та оздоблювальних робіт по металу, дереву, бетону та пластмасі

ОСНОВА			
Пластмаси	Див. посібник: UKR_SI_Лакування пластмас.		
Сталь	Знежирити, матувати абразивним полотном, знову знежирити.		
Оцинкована сталь			
Нержавіюча сталь			
Поліефірні та епоксидні ламінати			
Алюміній			
Увага: SPECTRAL PLAST 705 не покращує адгезії до поліетилену PE, PTFE (тефлон).			
ВМІСТ ОРГАНІЧНИХ ЛЕТКИХ РЕЧОВИН			
Допустимі VOC II/B/e SPECTRAL PLAST 705	840 г/л		
VOC фактичне SPECTRAL PLAST 705	830 г/л		
VOC фактичне SPECTRAL PLAST 705, SPRAY	710 г/л		
НАНЕСЕННЯ SPECTRAL PLAST 705			
	Знежирити		
	Матувати абразивним полотном		
	Знежирити		
	Традиційний пістолет-фарборозпилювач із гравітаційним живленням	Сопло	Тиск
		1,2 ÷ 1,4 мм	УВАГА: враховуйте вказівки виробника обладнання
	Кількість шарів	1 ÷ 2	
	Товщина одного сухого шару	5 ÷ 10 мкм	
	Випаровування між шарами	5 ÷ 10 хв	

НАНЕСЕННЯ SPECTRAL PLAST 705 SPRAY	
	Знежирити.
	Матувати абразивним полотном
	Знежирити.
	30 с.
	1 + 2 шари
	5 + 10 хв / 20°C
	5с Після застосування необхідно очистити клапан. Для цього слід перевернути балон і розпилювати в перевернутому стані протягом близько 5с, поки клапан не очиститься.
УВАГА: Перед нанесенням чергових шарів не шліфувати Spectral PLAST 705.	
ЧАС ВИСИХАННЯ	
	5 + 10 хвилин / 20°C
КОЛІР	
Солом'яний	
ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ	
Розріджувач для акрилових продуктів Spectral SOLV 855 або розчинник для нітроцелюлозних продуктів.	
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ	
Зберігати в прохолодних і сухих приміщеннях далеко від джерел вогню і тепла. Уникати потрапляння сонячних променів.	
ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ	
Spectral PLAST 705	24 місяці/20°C
Spectral PLAST 705 SPRAY	5 років/20°C

**БЕЗПЕКА**

Див. Карту характеристики

**ІНША ІНФОРМАЦІЯ**

№ реєстрації: 000024104

Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і багаторічного досвіду. Дані, що містяться в цьому документі, відповідають актуальним (сучасним) знанням про наші продукти та можливості їх використання. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій і що робота буде виконана згідно з правилами доброго ремесла. Необхідним є проведення пробного використання продукту, у зв'язку з потенційно різною поведінкою виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за дефекти, якщо на кінцевий результат мали вплив фактори, що знаходяться поза зоною нашого контролю.