

Технічна карта

## Spectral FINAL

Фінішна шпаклівка

Двокомпонентна поліефірна фінішна шпаклівка

Betox 50PC







ПОВ'ЯЗАНІ ПРОДУКТИ




Затверджувач

### ВЛАСТИВОСТІ

- Дрібнозернисті наповнювачі
  - Легке нанесення
- Дуже гладка поверхня
  - Легко обробляється
- Для заповнення невеликих збитків
- Для професійного застосування \*

\* Продукт призначений для широкого застосування під час малярних та оздоблювальних робіт по металу, дереву, бетону та пластмасі

ОСНОВА		
Старі лакові покриття	Знежирити, піддати сухій обробці P220 + P280, знежирити.	
Поліефірні ламінати	Знежирити, піддати сухій обробці P80 + P120, знежирити.	
Сталь	Знежирити, піддати сухій обробці P80 + P120, знежирити.	
Оцинкована сталь	Знежирити, матувати абразивним полотном, знежирити.	
Алюміній	Знежирити, матувати абразивним полотном, знежирити.	
Акрилові двокомпонентні ґрунти	Знежирити, піддати сухій обробці P220 + P280, знежирити.	
UNDER 385	Від 30 хвилин до 12 годин за 20° C: без шліфування Понад 12 годин: знежирити, провести суху обробку P220 + P280, знежирити	
Увага: Не слід наносити шпаклівку безпосередньо на реактивні ґрунти (wash primer), однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.		
ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ		
	Spectral FINAL ЗАТВЕРДЖУВАЧ	За вагою
		100 г 2 г
ВМІСТ ОРГАНІЧНИХ ЛЕТКИХ РЕЧОВИН		
Допустимі VOC II/B/b*	250 г/л	
VOC фактичне	90 г/л	
* Для суміші готової до нанесення згідно з Директивою ЄС 2004/42/CE		
УМОВИ НАНЕСЕННЯ		
Рекомендується нанесення шпаклівки за температури вище +10°C		
НАНЕСЕННЯ		
	Очистити і відшліфувати поверхню.	
	Знежирити Spectral EXTRA 785.	
	Ретельно змішати всі компоненти до моменту отримання однорідного кольору. Дотримуйтесь необхідної кількості затверджувача. Рекомендується застосовувати дозатор шпаклівки для отримання відповідних пропорцій компонентів.	
	Шпаклювати. Товщина шару не більше 5 мм.	
	4 ÷ 6 хвилин/ 20°C	

ЧАС ЗАТВЕРДІННЯ		
	20°C	60°C
	20 ÷ 30 хвилин	10 хвилин
УВАГА: Час затвердіння відноситься до температури окремих елементів.		
СУШІННЯ ІНФРАЧЕРВОНОЮ ЛАМПОЮ		
	Відстань Час залежно від типу і потужності лампи	Застосовувати згідно з рекомендаціями виробника обладнання Близько 5 хв
ШЛІФУВАННЯ		
	Чорнове	P180 ÷ P240
	Фінішне	P240 ÷ P320
КОЛІР		
Білий		
ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ		
Розчинник для нітроцелюлозних виробів		
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ		
Зберігати в прохолодних і сухих приміщеннях далеко від джерел вогню і тепла. Уникати потрапляння сонячних променів.		
ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ		
Spectral FINAL	24 місяці / 20°C	
ЗАТВЕРДЖУВАЧ	18 місяців / 20°C	
БЕЗПЕКА		
Див. Карту характеристики		
ІНША ІНФОРМАЦІЯ		
№ реєстрації: 000024104		
Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і багаторічного досвіду. Дані, що містяться в цьому документі, відповідають актуальним (сучасним) знанням про наші продукти та можливості їх використання. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій і що робота буде виконана згідно з правилами доброго ремесла. Необхідним є проведення пробного використання продукту, у зв'язку з потенційно різною поведінкою виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за дефекти, якщо на кінцевий результат мали вплив фактори, що знаходяться поза зоною нашого контролю.		