

Технічна карта

Spectral SOFT LIGHT

Шпаклівка багатофункціональна
Двокомпонентна мультифункціональна шпаклівка






Betox 50E





ПОВ'ЯЗАНІ ПРОДУКТИ

Затверджувач

ВЛАСТИВОСТІ

- Мультифункціональна поліефірна шпаклівка
- Поєднує в собі якості заповнювальної та оздоблювальної шпаклівки
 - Використання сучасних наповнювачів
- Індикатор, що показує правильно вимішану шпаклівку з затверджувачем
 - Кремова консистенція і легкість при нанесенні
 - Чудове шліфування
- Завдяки використанню унікальних добавок, дуже гладка поверхня і менше дірок

ОСНОВА			
Старі лакові покриття	Знежирити, обшліфувати папером сухим способом P220 + P280, знежирити.		
Поліефірні ламінати	Знежирити, відшліфувати папером сухим способом P80 + P120, знежирити.		
Сталь	Знежирити, відшліфувати папером сухим способом P80 + P120, знежирити.		
Оцинкована сталь.	Знежирити, матувати абразивним полотном, знежирити.		
Алюміній	Знежирити, матувати шліфувальною шкуркою, знежирити.		
Акрилові ґрунти 2-компонентні	Знежирити, обшліфувати папером сухим способом P220 + P280, знежирити.		
UNDER 385	Від 90 хвилин до 12 годин за 20°C: без шліфування Понад 12 годин: знежирити, провести суху обробку P220 + P280, знежирити		
Увага: Не наносити шпаклівку безпосередньо на реактивні ґрунти (wash primer), однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.			
ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ			
	Spectral SOFT LIGHT ЗАТВЕРДЖУВАЧ	За обсягом	За вагою
		100 мл 2 мл	100 г 2 г
ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН			
VOC II/В/в ліміт*	250 г/л		
VOC фактичне	90 г/л		
* Для суміші готової до нанесення згідно з Директивою ЄС 2004/42/CE			
УМОВИ НАНЕСЕННЯ			
Рекомендується нанесення шпаклівки за температури вище +10°C.			
НАНЕСЕННЯ			
	Очистити й обшліфувати поверхню.		
	Знежирити Spectral EXTRA 785.		
	Ретельно змішати компоненти для отримання маси однорідного кольору. Зміна кольору з блакитного на білий із розвитком реакції затвердіння. Дотримуватися необхідної кількості затверджувача.		
	Шпаклювати. Товщина шару не більше ніж 5 мм.		

	<p>3 ÷ 6 хв. / 20°C</p> <p>Неоднорідний колір після закінчення 3-6 хвилин означає не ретельне вимішування шпаклівки з затверджувачем</p>	
<p>ЧАС ЗАТВЕРДІННЯ</p>		
	<p>20°C</p>	<p>60°C</p>
	<p>20 ÷ 30 хвилин</p>	<p>10 хвилин</p>
<p>УВАГА: Час затвердіння стосується температур окремих елементів.</p>		
<p>СУШІННЯ ІНФРАЧЕРВОНОЮ ЛАМПОЮ</p>		
	<p>Відстань</p> <p>Час залежно від типу і потужності лампи</p>	<p>Дотримуйтесь вказівок виробника обладнання</p> <p>Близько 5 хв.</p>
<p>ШЛІФУВАННЯ</p>		
	<p>Чорнове</p>	<p>P120 ÷ P150</p>
	<p>Оздоблювальне</p>	<p>P180 ÷ P240</p>
<p>КОЛІР</p>		
<p>Блакитний в упаковці. Білий після затвердіння.</p>		
<p>ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ</p>		
<p>Розчинник для нітроцелюлозних продуктів THIN 880, ацетон</p>		
<p>УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ</p>		
<p>Зберігати в холодних і сухих приміщеннях далеко від джерел вогню і тепла.</p> <p>Уникайте потрапляння прямих сонячних променів.</p>		
<p>ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ</p>		
<p>Spectral SOFT LIGHT</p>	<p>12 місяців /20°C</p>	
<p>ЗАТВЕРДЖУВАЧ</p>	<p>18 місяців /20°C</p>	
<p>БЕЗПЕКА</p>		
<p>Див. Карта характеристики</p>		
<p>ІНША ІНФОРМАЦІЯ</p>		
<p>№ реєстрації: 000024104</p> <p>Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і багаторічного досвіду. Дані, що містяться в цьому документі, відповідають актуальним (сучасним) знанням про наші продукти та можливості їх використання. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій і що робота буде виконана згідно з правилами доброго ремесла. Необхідним є проведення пробного використання продукту, у зв'язку з потенційно різною поведінкою виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за дефекти, якщо на кінцевий результат мали вплив фактори, що знаходяться поза зоною нашого контролю.</p>		