

Технічна карта

Spectral UNDER 345

Двокомпонентний реактивний ґрунт

Spectral UNDER 345
Spectral H 6915







ПОВ'ЯЗАНІ ПРОДУКТИ


Реактивний ґрунт
Затверджувач

ВЛАСТИВОСТІ

- Дуже хороший антикорозійний захист
 - Прекрасна адгезія
 - Високий вихід
 - Швидке нанесення
- Для професійного застосування *

* Продукт призначений для широкого застосування під час малярних та оздоблювальних робіт по металу, дереву, бетону та пластмасі

ОСНОВА			
Сталь	Знежирити, піддати сухій обробці P120 P240.		
Алюміній	Знежирити, матувати абразивним полотном, знежирити.		
Оцинкована сталь	Знежирити, матувати абразивним полотном, знежирити.		
ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ			
	UNDER 345 H 6915	За обсягом	За вагою
		1	100
		1	80
В'ЯЗКІСТЬ			
	DIN 4/20°C	18 ± 20 сек	
ВМІСТ ОРГАНІЧНИХ ЛЕТКИХ РЕЧОВИН			
Допустимі VOC II/B/c*	780 г/л		
VOC фактичне	780 г/л		
* Для суміші готової до нанесення згідно з Директивою ЄС 2004/42/CE			
УМОВИ НАНЕСЕННЯ			
Рекомендується нанесення ґрунту за температури вище 15°C і вологості не більше 80%.			
НАНЕСЕННЯ			
	Традиційний пістолет-фарборозпилювач із гравітаційним живленням	Сопло	Тиск
		1.2 ± 1.5 мм	УВАГА: враховуйте вказівки виробника обладнання
	Кількість шарів	1 ± 2	
	Товщина одного сухого шару	5 ± 10 мкм	
	Вихід суміші, готової до застосування для товщини сухого шару в зазначеному діапазоні	7.0 м /л ² при 15 мкм	
	Термін придатності суміші при 20°C	2 дні	
	Випаровування між шарами	3 ± 5 хв.	
На UNDER 345 не можна безпосередньо наносити поліефірні шпаклівки або епоксидні ґрунти.			

ЧАС ВИСИХАННЯ	
	7 хв./20°C
ЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ	
Розріджувач для акрилових продуктів Spectral SOLV 855 або розчинник для нітроцелюлозних продуктів.	
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ	
Зберігати в прохолодних і сухих приміщеннях далеко від джерел вогню і тепла. Уникати потрапляння сонячних променів.	
ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ	
Spectral UNDER 345	24 місяці/20°C
Spectral H 6915	24 місяці/20°C
БЕЗПЕКА	
Див. Карту характеристики	
ІНША ІНФОРМАЦІЯ	
Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і багаторічного досвіду. Дані, що містяться в цьому документі, відповідають актуальним (сучасним) знанням про наші продукти та можливості їх використання. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій і що робота буде виконана згідно з правилами доброго ремесла. Необхідним є проведення пробного використання продукту, у зв'язку з потенційно різною поведінкою виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за дефекти, якщо на кінцевий результат мали вплив фактори, що знаходяться поза зоною нашого контролю.	

Spectral UNDER 345		
ВАГОВІ КІЛЬКОСТІ КОМПОНЕНТІВ:		
Для отримання ґрунту з відповідними параметрами, дуже важливо точно дозувати окремі компоненти.		
Кількість суміші	Spectral UNDER 345	Spectral H 6915
0.10 л	53 г	45 г
0.20 л	107 г	89 г
0.30 л	160 г	134 г
0.40 л	213 г	178 г
0.50 л	267 г	223 г
0.75 л	400 г	334 г
1.00 л	533 г	445 г
2.00 л	1066 г	890 г