

Технічна карта

SPECTRAL UNDER 395





Епоксидний антикорозійний ґрунт в аерозолі

ВЛАСТИВОСТІ

- Продукт в аерозолі
- Ідеальний для дрібного ремонту, на так зв. "прошліфовки"
 - Спеціальні антикорозійні добавки
 - Гладка поверхня
- Для професійного застосування *

* Продукт призначений для широкого застосування під час малярних та оздоблювальних робіт по металу, дереву, бетону та пластмасі



ОСНОВА	
Старі лакові покриття разом із термопластичною фарбою	Знежирити, проведіть суху обробку P220 + P280
Поліефірні шпаклівки	Проведіть суху обробку, до фінального вирівнювання P240 + P320.
Епоксидні ґрунти	До 12 годин без шліфування, після закінчення 12 годин відшліфувати P320.
Сталь	Знежирити, проведіть суху обробку P120
Алюміній	Знежирити, проведіть суху обробку P280 + P360 або матуйте абразивним полотном, знежирити.
Оцинкована сталь	Знежирити, матуйте абразивним полотном, знежирити.
Нержавіюча сталь	Знежирити.
Реактивні ґрунти (wash primer)	Нанести після висихання.
Поліефірні ламінати	Знежирити, проведіть суху обробку P280
ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН	
Допустимі VOC II/B/e*	840 г/л
VOC фактичне	685 г/л
ПОРЯДОК ДІЙ	
 2 хв	Перед застосуванням струшуйте балон з аерозолем приблизно 2 хв для отримання однорідної консистенції продукту.
 2- 3 шари	На відповідно підготовлену і знежирену поверхню нанести 2-3 шари. Ґрунт може застосовуватися за системою "мокрим по мокрому".
 10-15 хв/20°C	Час затвердіння становить 10-15 хв. за темп. 20°C
 5с	Після застосування необхідно очистити клапан. Для цього слід перевернути балон і розпилувати в перевернутому стані протягом близько 5с, поки клапан не очиститься.

ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ	
Спектральний UNDER 395	5 років / 20°C
БЕЗПЕКА	
Див. Карта характеристики	
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	
Spectral UNDER 395 призначений насамперед для так званої "прошліфовки", що виникає під час шліфування ґрунту перед нанесенням шарів лаку. Завдяки антикорозійним властивостям може застосовуватися також як окремий ґрунт для точкового ремонту.	
ІНША ІНФОРМАЦІЯ	
Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і багаторічного досвіду. Дані, що містяться в цьому документі, відповідають актуальним (сучасним) знанням про наші продукти та можливості їх використання. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій і що робота буде виконана згідно з правилами доброго ремесла. Необхідним є проведення пробного використання продукту, у зв'язку з потенційно різною поведінкою виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за дефекти, якщо на кінцевий результат мали вплив фактори, що знаходяться поза зоною нашого контролю.	