



LIGHT Шпаклівка легка

Опис:

Шпаклівка **LIGHT** - це шпаклівка для заповнення. Завдяки використанню спеціального виду наповнювача, продукт має знижену питому вагу. Нанесення та обробка - на задовільному рівні. Шпаклівка має також хорошу адгезію до сталевих та алюмінієвих листів.

Продукт призначений для широкого застосування під час малярних та оздоблювальних роботах по металу, дереву, бетону і пластмасі.

Поверхні для застосування:

- старі лакові покриття
- поліефірні ламінати
- сталь
- оцинкована сталь
- алюміній
- двокомпонентні акрилові ґрунти
- двокомпонентні епоксидні ґрунти

Увага: Шпаклівку не можна наносити безпосередньо на реактивні ґрунти (wash primer), на засіб, що збільшує адгезію до пластмас, однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.

Шпаклівка має адгезію до більшості використовуваних нині видів оцинкованої сталі.

Підготовка поверхні:

Старі покриття знежирте, проведіть суху обробку P180 - P240 і знежирте,
Поліефірні ламінати знежирте, проведіть суху обробку P80 - P120 і ще раз знежирте,
Сталеві поверхні знежирте, проведіть суху обробку P80 - P120 і ще раз знежирте,
Оцинковані поверхні знежирте, матуйте абразивним полотном і ще раз знежирте,
Алюмінієві поверхні знежирте, матуйте абразивним полотном і ще раз знежирте,
Акриловий ґрунт знежирте, проведіть суху обробку P180 - P240 і знежирте,
Епоксидний ґрунт знежирте, проведіть суху обробку P180 - P240 і знежирте

Пропорції змішування:

LIGHT шпаклівка - 100 мл
Затверджувач - 2 мл

Термін придатності для нанесення від моменту змішування з затверджувачем:

Від 5 до 8 хв за температури 20°C.

Час висихання:

Від 25 до 35 хв. за температури 20°C.
Цей час можна скоротити, прогріваючи 10 хвилин у температурі не більше 60°C

Шліфування:

чорнове P80 - P120,
оздоблювальне P120 - P240

Покривається:

Поліефірною шпаклівкою, поліефірною шпаклівкою для нанесення способом розпилення, акриловими грунтами.

Принципи дії:


Старанно перемішайте компоненти до отримання однорідного кольору. Дотримуйтесь необхідної кількості затверджувача. Рекомендується застосовувати дозатор шпаклівки для досягнення відповідних пропорцій компонентів. За допомогою шпателя нанесіть шар товщиною не більше 5 мм. Мінімальна температура нанесення становить +10°C.




Очистіть і відшліфуйте поверхню




Знежирте



Пропорції за об'ємом:
100+2
Potlife
5 - 8 хв / 20°C



Шпатлюйте



25-35 хв/20°C



1. P80 - P120
2. P120 - P240

Колір:

Білий

Вміст летких органічних речовин:

VOC П/В/в допуст.*=250 г/л

VOC =90 г/л

*для готової до нанесення суміші згідно з Директивою 2004/42/CE

Чищення інструментів:

Розріджувач для нітроцелюлозних продуктів.

Умови та строки зберігання:

Зберігайте в сухих і прохолодних приміщеннях далеко від джерел полум'я і тепла.

Уникайте потрапляння прямих сонячних променів.

Шпаклівка: 24 місяці за температури 20°C.

Затверджувач: 18 місяців за температури 20°C

Правила безпеки та гігієни праці:

Наведено в карті характеристики для цього продукту.

Інша інформація:

№ реєстрації 000024104.

Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і багаторічного досвіду. Дані, що містяться в цьому документі, відповідають актуальним (сучасним) знанням про наші продукти та можливості їх використання. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій і що робота буде виконана згідно з правилами доброго ремесла. Необхідним є проведення пробного використання продукту, у зв'язку з потенційно різною поведінкою виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за дефекти, якщо на кінцевий результат мали вплив фактори, що знаходяться поза зоною нашого контролю.