



UBS Засіб для захисту кузова

Опис: UBS Засіб для захисту кузова - продукт, що створює міцний, еластичний шар із дрібнозернистою структурою, стійкою до ударів каміння. Захищає від бензину, масел, води та солі. Має також властивості звукопоглинання та глушіння звуків. Базується на синтетичних смолах, не містить асфальтів і бітумів, може покриватися будь-якими акриловими лаками. Продукт призначений для широкого застосування під час малярних та оздоблювальних робіт по металу, дереву, бетону та пластмасі.

Застосовувані основи:

- старі лакові покриття
- поліефірні шпаклівки
- поліефірні ламінати
- пластмаси
- сталь,
- алюміній,
- оцинкована сталь,
- реактивні ґрунти (wash primer)
- двокомпонентні акрилові ґрунти
- двокомпонентні епоксидні ґрунти

Підготовка поверхні:

- старі покриття знежирте, проведіть суху обробку P220 - P360 і знежирте,
- поліефірні шпаклівки відшліфуйте P120 за методом сухого оброблення,
- поліефірні ламінати знежирте, проведіть суху обробку P80 - P120 і ще раз знежирте,
- пластмаси промийте змивкою для усунення силікону і матуйте абразивним полотном, ще раз знежирте,
- сталеві поверхні знежирте, проведіть суху обробку P80- P120,
- алюмінієві поверхні знежирте і матуйте абразивним полотном, ще раз знежирте,
- оцинковані поверхні знежирте і матуйте абразивним полотном, ще раз знежирте,
- акрилові та епоксидні ґрунти знежирте і проведіть суху обробку P220-P280, і ще раз знежирте

Сопло пістолета, робочий тиск:
Нанесіть за допомогою фарбувального пістолета з соплом 4 мм під тиском від 2 до 4 бар.

Вміст летких органічних речовин:

VOC П/В/е допуст.*=840 г/л

VOC = 560 г/л

*для готової до нанесення суміші згідно з Директивою 2004/42/СЕ

Принципи дії:

Поверхня перед нанесенням має бути чистою, сухою та знежиреною. Закрийте місця, не призначені для покриття.

Перед застосуванням струсіть упаковку!

Нанесіть два або три окремі шари, залиште час для випаровування - близько 5 хвилин після кожного шару. При нанесенні засобу для захисту кузова прямо на сталь рекомендується нанести шар лаку або емалі.

Товщина шару:

пр. 100 мкм на кожен шар

Час висихання:

40 - 60 хв при 20°C

Лакування:

Через 1 годину після нанесення останнього шару поверхню можна покрити лаком.

Теоретична витрата:

1 літр Засобу для захисту кузова дає змогу отримати близько 3.5 м² сухого шару товщиною 100 мкм.

Колір:

чорний, сірий, білий.

Чищення інструментів:

Лаковий бензин або інший подібний розчинник.

Умови та термін**зберігання:**

Зберігайте в сухих і прохолодних приміщеннях далеко від джерел полум'я і тепла.

Уникайте потрапляння прямих сонячних променів.

24 місяці при 20°C

Правила безпеки та гігієни праці:

Наведено в карті характеристики для цього продукту.

Інша інформація:

№ реєстрації 000024104.

Ефективність наших систем є результатом лабораторних досліджень і багаторічного досвіду. Дані, що містяться в цьому документі, відповідають актуальним (сучасним) знанням про наші продукти та можливості їх використання. Ми гарантуємо високу якість за умови виконання наших інструкцій і що робота буде виконана згідно з правилами доброго ремесла. Необхідним є проведення пробного використання продукту, у зв'язку з потенційно різною поведінкою виробу з різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності за дефекти, якщо на кінцевий результат мали вплив фактори, що знаходяться поза зоною нашого контролю.